

## Reparationsguide för betong

	Lagningsbruk Sika MonoTop-650	Tunnputs och utjämningspackel Sika MonoTop-620	Vidhäftare Sika MonoTop-910	Skydds- och tätslamma Sika TopSeal-107
Användning	Lagningsbruk	Tunnputs/porspackel	Vidhäftande, korrosionsskydd	Elastisk slamma
Skiktjocklek (normal)	5-50 mm	1,5-5 mm	0,5-2 mm	2 mm
Polymerförstärkt	●	●	●	●
Kan sprutas	●	●	●	●
Tryckhållfasthet, ca, MPa	35	30	45	35
Saltfrostbeständighet	●	●	●	●
Karbonatiseringsbromsande	●	●	●	●
Kloridbromsande	●	●	●	●
Diffusionsöppen	●	●	●	●
Övermålningsbar	●	●	●	●

