

LIP

Multi Kakelfix Lätt

Dammreducerad, extra lätt,
cementbaserad fästmassa



- ▶ Till golvvärme
- ▶ Till våtrum
- ▶ Extra lång öppentid
- ▶ Extra bra hängfix
- ▶ Dammreducerat
- ▶ Ännu lägre materialåtgång

Lätt

LIP Multi Kakelfix Lätt

Användningsområde

Till inom- och utomhusmontering av keramiska material, marmor, skiffer, "tunntegel", storformatsplattor, natursten, Terracotta, spaltklinker, glasullsskivor, rockvolls-skivor, betongsten mm. samt läggning på värmegolv.

Underlag

- Gjutna betongväggar och golv äldre än 4 veckor.
- Finslipats som är äldre än 2 veckor och/eller enligt materialleverantörens monteringsanvisning.
- Lättklinkerbetongelement med maximal fuktkvot 8 %.
- Murade/putsade väggar, gasbetong.
- Anhydridspacklade golv med maximal fuktkvot 0,5 %.
- Skivmaterial som uppfyller **BBV 10**, målade ytor, golvvinyl, kartonggips, gammalt kakel och klinker, terrazzo

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen innan montering av fästmassan. Rengör ytor från kalkrester med **LIP Klinkerrens K1**, fett-/tvålsmutsrester eller liknande tvättas med **LIP Grundrens G1**. På starkt sugande ytor inomhus ex. gasbetong ska vidhäftningsprimer **LIP Primer 54** användas som spädes 1:10 (1 del primer spädes med 10 delar vatten). Starkt sugande ytor utomhus förvattnas. Befintliga målade ytor och PVC rengörs och mattslipas. I våtrummen ska något av LIP's våtrumssystem användas.

Bruksanvisning

1 kg **LIP Multi Kakelfix Lätt** blandas med 0,4-0,6 liter rent, kallt vatten under kraftig omrörning till en homogen smidig konsistens utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Låt blandningen mogna i 5 minuter och rör om en gång till. Blandningen ska förbrukas inom 90 minuter efter blandningstillfället.

Vattenmängder

- Väggekonsistens: Ca. 7,0- 8,0 liter/15 kg
- Golvkonsistens: Ca. 8,5-9,5 liter/15 kg.
- Lättflytfix: Ca. 10,0 liter/15 kg.
- Spackelkonsistens: Ca. 9,0 liter/15 kg.
- Kan spacklas med upp till 20 mm lagtjocklek.

LIP Multi Kakelfix Lätt appliceras med tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt. Keramiken trycks och vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera med jämna mellanrum, genom att lyfta en platta, att plattorna verkligen har full täckning. Vid montering av tunn keramik/mosaik rekommenderas att, när fästmassan applicerats med rätt mängd med den tandade sidan av fixkammen, fästmassan jämnas till med den släta sidan för att endast ta bort "rillorna" innan montering. **OBS!** Plattornas baksida får inte komma i kontakt med underlaget. Justering av plattan kan normalt göras inom 30 min efter montering beroende på plattan och underlagets sugförmåga. När storformatsplattor monteras på vägg och/eller golv används dubbellimningsmetoden. Vid montering av natursten med hög fuktabsorption/fukt-känslighet används **LIP Snabbtorkande Kakelfix**. Se mer information om montering av storformatsplattor och natursten på www.lip.dk.

Rengöring

Eventuella rester av fästmassa på keramikytan, verktyg och händer tvättas bort med vatten (eventuella ojämnheter i fogarna rengörs enklast med ex. en tunn "pinne" utan att skada ev. tätskikt). Låt torka. Fästmassa som inte har härdat ska inte spolas ner i avloppet då cementbase-erade produkter härdar under vatten. Härdad fästmassa klassas som vanligt byggavfall.

Förpackning

15 kg plastlaminerade papperspåsar

Märkning:

Lokalt irriterande. Innehåller Kalciumoxid. Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid, som kan vara irriterande på hud och ögon. Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/kg torr cement. Vid torr lagring är hållbarheten obegränsad. R 36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen. R 41 Risk för allvarliga ögonskador. S 2 Förvaras oåtkomligt för barn. S 22 Undvik inandning av damm. S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S 46 Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Arbetstemperatur:	+5°C - +30°C
Materialåtgång:	Ca. 0,7 kg/m ² /mm Lagtjocklek. (som lättflytfix)
Blandningsförhållanden:	1 kg. LIP Multi Kakelfix Lätt till 0,4 - 0,6 liter vatten
Öppentid:	Ca. 90 minuter (20°C)
Bearbetningstid	30-40 minuter (20°C)
Fognings-/gångbar:	Tidigast efter 8 timmar beroende på underlagets sugförmåga (20°C)
Full belastning:	Efter 7 dygn (20°C)
Hållbarhet:	Min. 12 mån. i öppnad förpackning

90% dammreducerad i förhållande till traditionell fästmassa.

Tester

DS/EN 12204/2: C2 TE S1
GEV EMICODE: EC 1^{plus}R-VERY LOW EMISSION

Färg

Grå.

Allmänt

LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70

LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP
SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: