

GLASREMSA

PRODUKT

Remsa av glasull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätning och isolering runt dörrar och fönster samt som tätning mellan husblock och utfackningsvägg.



TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 35 \text{ mW/mK}$	EN 13162
Brandklass	Euroklass A1	EN 13501-1
Densitet	Ca 20 kg/m ³	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	

Lösa enheter

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Säck	Lpm/säck
18000 x 50 x 25	92715	12	216
18000 x 80 x 25	92716	7	126