

# EPOXY EXTRA STRONG

## Beskrivning av produkt

Epoxybaserat tvåkomponent lim som ger mycket stark limfog.

Fogfyllande, svagt gulaktigt lim.

Har lång öppentid (ca 1,5 timme) vilket gör att den passar för komplicerade limningar.

När full styrka efter ca 24 timmar.

## Användningsområden

Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi, de flesta plaster etc. Limfogen är vattenresistent, men limmet ska inte användas om limfogen permanent kommer att utsättas för vatten. Slipbar och övermålningsbar.

Tål temperaturer från -50°C till +65°C

## Arbetsbeskrivning

1. Limytorna skall vara rena, torra och fria från damm, olja och fett. För bästa fäste rugga upp ytan med slippapper. Tvätta glas och andra hårda ytor med ett alkaliskt rengöringsmedel, skölj med rent vatten och låt torka.

2. Öppna sprutan genom att bryta av förslutningen alternativt genom att trycka spetsen på tubens hatt genom metallföreglingen. Tryck ut lika mängd av bas och härdare på ett slätt underlag.

3. Blanda noga i ca 45 sek. Blandat lim kan

användas i ca 1,5 timme.

4. Applicera limmet i ett tunt skikt på båda ytorna. Sammanfoga och fixera ytorna på lämpligt sätt. Härdtid i rumstemperatur ca 6 timmar.

Full hållfasthet efter ca 24 timmar.

## Miljö och hälsa

Produktens innehåll, är enligt gällande lagstiftning, klassat som irriterande och miljöfarligt. Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga handskar. Ej brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

## Teknisk data

### Egenskaper före applicering

Limtyp

Epoxybaserat, tvåkomponent lim

Färg

Bas: neutral. Härdare: gul

Densitet

Blandat lim: 1,05 kg/liter

Arbetstemperatur

> +18°C

Monteringstid

Efter blandning av bas och härdare ska blandningen användas inom 1,5 timme.

Brandfarlig

Nej

Lagring

3 år i obruten förpackning vid rumstemperatur

Förpackning

Tub 2x15ml och Spruta 2x12 ml

### Egenskaper efter applicering

Färg

Svagt gul

Beständighet

Mycket god vid tillfällig vattenpåverkan. Inte lämplig vid permanent kontakt med vatten. Mycket god beständighet mot vanliga hushållskemikalier och lösningsmedel.

Temperaturbeständighet

-50°C till +65°C

Övermålningsbar

Ja

Slipbar

Ja

Rengöring

Överflödigt lim skärs bort med en vass kniv innan limmet härdat

## Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tfn: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42-19 50 21

A company of TOTAL

[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## Disclaimer

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.