

Professional Traditional Häftgrund

Januari 2014



Produktbeskrivning

Professional Traditional Häftgrund är en alkydgrundfärg med utmärkt vidhäftning och god fyllighet. Färgen används inomhus för såväl reparations- som nymålning. Professional Traditionals mycket goda vidhäftnings egenskaper gör att den efter mattslipning av ytan oftast kan målas på svåra underlag som laminatplattor, fabrikslackerade snickerier, kakel m.m.

Behandling

Blanka hårda ytor tvättas och mattslipas. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 ggr. Därefter grundas ytan med Professional Traditional Häftgrund.

Spackling utföres efter grundning och lätt avslipning, med Professional Snickerispackel. Slipa av den torra spackelytan med ett fint sandpapper, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med vald färdigstryknings färg

Grundstrykning respektive mellanstrykning med Professional Traditional Häftgrund skall torka över natt innan färdigstrykning sker för att bästa resultat skall erhållas. Om man avser att färdigstryka med en vattenburen färg, ska hela ytan med Professional Traditional Häftgrund mattslipas innan målning.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Alkyd

Glans: Helmatt

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 10 timme, Övermålningsbar 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel, Roller

Färgåtgång: 5-8 m²/lit

Förpackning: 0,5L, 1L, 2,5L och 10 liter

Baser: BW

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/g)350g/l Innehåller Max 349g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009