

LättFix FB 1300

Sortiment

Beteckning LättFix FB 1300	Förpackning 12 kg säck	Avsett för keramiska plattor på Golv och vägg
-------------------------------	---------------------------	--

Materialåtgång

Platttyp Plattor med höga nabbar eller storformat	3,3 kg/m ²
Slät baksida (kakel och mosaik)	1,6 kg/m ²
Slät baksida (klinker)	2,3 kg/m ²
Räfflad baksida	2,3 kg/m ²

Siffrorna är riktvärden och kan variera beroende på underlagets struktur.

Produktbeskrivning

CC Höganäs LättFix FB 1300 är en plasticerad fästmassa baserad på vit Portlandcement för tunnskiktsmontering av keramiska plattor på golv och vägg. Fästmassan är vattenfast och levereras som torrbruk med lättfiller, för blandning med vatten. FB 1300 har extra lätt bearbetbarhet och stor smidighet. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet	850 kg/m ³
Lägsta användningstemperatur	+10°C
Dragvidhäftning mot betong*	Ca 1,2 MPa (ca 12 kp/cm ²)
Användningstid	Ca 6 timmar efter tillredning
Öppentid	Ca 30 min. beroende på temperatur och ventilation
Produktegenskaper enl. EN 12004	C2TE S1

* Laboratiemätning.

Användningsområden

För in- och utvändigt tunnskiktsmontering av keramiska golv- och väggplattor i våta och torra utrymme, samt vid golvvärme, dock ej bassänger. Underlaget kan bestå av betong, puts, lättbetong, gipsskivor, keramiska plattor, målade ytor och homogen plattmatta.

Fästmassan är deformationsupptagande klass 3 enligt SP metod 1910, vilket innebär att betongens ålder under gynsamma härdningsbetingelser skall vara minst 3 månader.

Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja, rost och liknande. Betongunderlag skall ha en restkrympning $\leq 0,4\%$. Vattenlösligt spackel avlägsnas. Underlaget skall alltid primas med Höganäs Primer FB 5 enl. anvisningar på dess förpackning. Underlaget skall ha den färdiga ytans jämnhet och planhet. Eventuella skador skall vara lagade, mindre ojämnheter kan spacklas ut med LättFix FB 1300, max 5 mm och fixet skall härda innan montering av keramiken. Målade ytor, homogena plastmattor eller keramiska plattor som underlag: Underlaget skall vara helt, fast och stabilt. Smuts, fett och övriga ytbehandlingar som försämrar vidhäftningen avlägsnas. Därefter sköljs noggrant med vatten. Målade ytor skrapas eller ruggas upp med slippapper med grovlek 80, plastmattor ruggas upp med slippapper med grovlek 80 och avfettas, varefter ytan sköljs ren med vatten.

Tillredning

LättFix FB 1300 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Montering på golv och vägg

Fästmassan dras ut på underlaget med bruksslev eller stålbrätt och arbetas omsorgsfullt in i ytan. Massan dras sedan av med en tandad spackel som hålls vinkelrätt mot underlaget. Tryck fast plattorna kraftigt mot underlaget. För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Plattor $\geq 250 \times 250$ mm skall dubbellimmas d.v.s. plattornas baksida förses med ett ca 1 mm tjock skikt av fästmassa innan plattorna trycks eller klappas fast i den på underlaget utdragna fästmassan. Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort. Golvytan kan beträdas och fogas tidigast efter 18 timmar. Väggar kan fogas efter 10 timmar.

Ytor över 36 m² samt ytor med en längd över 8 m skall fältindelas med mjukfog. Golvbeläggningen avskiljs med mjukfog från väggar, pelare, fundament etc.

Lagring och transport


LättFix FB 1300 skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackning. Max. lagringstid 12 månader efter angiven förpackningsdag.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergiska besvär för kromallergiska personer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och platsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.



DAMMREDUCERAD