



PÅ SÄKRA GRUNDER

# ARDEX TÄTMANSCHETTER

För tätning med ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 och ARDEX 7+8

---

För en vattentät och elastisk anslutning mot rör genomföringar

För golv och vägg i våtutrymmen

För tätning mellan tätskikt och rör genomföringar

För underlag av mursten, puts, betong, gipsskivor och liknande

Enkel och säker montering



Tillverkare med certifierat kvalitets-  
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX-ARKI AB  
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM  
Tel 08 556 315 50  
Fax 08 556 315 67  
E-post: kundservice@ardex.se  
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX IH 15 TÄTNINGSHÖRN  
Används till tätning av alla innerhörn.

ARDEX UH 15 TÄTNINGSHÖRN  
Används till tätning av alla ytterhörn.

ARDEX RM 12/22 RÖRMANSCHETT  
Används till tätning av rörgenomföringar med diametern 12-22 mm.

ARDEX RM 40/60 RÖRMANSCHETT  
Används till tätning av rörgenomföringar, handfatsavlopp med diametern 40-60 mm.

ARDEX RM 110 RÖRMANSCHETT  
Används till tätning av toalettavlopp mm.

ARDEX GM 150 GOLVBRUNNSMANSCHETT  
Används till tätning kring golvbrunnar med invändig diameter på Ø 150 mm.

### UNDERLAGET

Generellt ska underlagets yta vara torrt, fast, sugande, bärkraftig och fritt från skiljemedel. Golv- och väggunderlag skall utföras enligt anvisningarna i broschyren för ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 eller ARDEX 7+8

### BLANDNING

ARDEX S 1-K är färdigblandad och klar för användning direkt ur burken. I en ren behållare blandas ARDEX 8 med ARDEX 9 till en tjock, klumpfri, målningsbar konsistens.

### ARBETSSÄTT

Påför tätningsmassan på vägg och golv med en pensel eller roller. ARDEX IH 15 TÄTNINGSHÖRN läggs ned i den våta tätningsmassan och glättas så det inte förekommer luftbubblor. Överlappningar (minst 20 mm) utförs med ARDEX TÄTBAND eller ARDEX FIBERREMSA och tätningsmassa. När första lagret tätningsmassa är torrt påføres det andra lagret med pensel eller roller, så att ARDEX TÄTNINGSHÖRN och ARDEX TÄTBAND eller ARDEX FIBERREMSA samt alla väggytor är fullt täckta.

Montering av ARDEX UH 15 TÄTNINGSHÖRN utförs på samma sätt. Påför tätningsmassan omkring rörgenomföringen, och i det våta membranet monteras ARDEX RM 12/22, 40/60 eller 110 RÖRMANSCHETT beroende på rördiametern, och glättas så det inte förekommer luftbubblor.

Påför tätningsmassan på underlaget runt om golvbrunnen. Var noga med att inte stryka någon tätningsmassa på golvbrunnensflänsen.

ARDEX GM 150 GOLVBRUNNSMANSCHETT läggs ned i den våta tätningsmassan och justeras så den passar precis i golvbrunnen.

När första lagret tätningsmassa är torrt påføres det andra lagret så att golvbrunnsmanschetten täcks helt. Var noga med att det inte kommer tätningsmassa ner i golvbrunnen.

När det andra lagret tätningsmassa är torrt monteras klämringen i golvbrunnen. Dock tidigast efter 12 tim. Var noga med att klämringen monteras rätt enligt golvbrunnslieferantören

### TEKNISKA DATA

Material:	Armerad acrylatdispersion utan tillsättning av mjukgörare. Frostbeständig
Bearbetning:	ARDEX Manschetter skall bearbetas vid temperaturer över 5 ° C.
Plattsättningsbar:	Inklusive två skikt ARDEX S 1-K ca 12 timmar vid 20° C Inklusive 2 skikt ARDEX 8+9 ca 2 timmar vid 20° C
Material-tjocklek:	Manschetter, ca 0,7 mm
Förpackning:	ARDEX Manschetter levereras i förpackningar om 10 st
Lagring:	Frostfritt i torra utrymmen
Lagringstid:	Produkten kan lagras i ca 24 månader i obruten originalförpackning
Färg:	Grå

### OBSERVERA

För ytterligare information beträffande tekniska data på våra produkter ARDEX S 1-K och ARDEX 8+9, hänvisar vi till våra produktblad samt till respektive monterings-anvisning för ARDEX S 1-K och ARDEX 8+9.

08-2012