



**Höganäs**  
RIGCHETTI GROUP

# GEO

EN 14411 B1a GL



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

## FÄRGER



Grey



Antracite



Black



Chocolate

## FORMAT

300x600x9,5 mm



- 1262-0022 Grey
- 1262-0021 Antracite
- 1262-0023 Black
- 1262-0025 Chocolate

330x330x8 mm



- 1262-0017 Grey
- 1262-0018 Antracite
- 1262-0019 Black
- 1262-0020 Chocolate

197x197x7,2 mm



- 1262-0012 Grey
- 1262-0013 Antracite
- 1262-0014 Black
- 1262-0015 Chocolate

97x97x7 mm  
(ark 297x397)



- 1262-0006 Grey
- 1262-0007 Antracite
- 1262-0008 Black
- 1262-0009 Chocolate

# SERIE GEO

GLAZED PORCELAIN TILE  
EN 14411 Bla GL



FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Lenght and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤ 95	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Stain resistant	-	Conform	3	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

### **Rengöring efter installation**

Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

### **Impregnering**

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

### **Daglig rengöring**

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta.