



## weberbase 138 tunnputs

- 0-0,5 mm

### Om produkten

weber Base 138 Tunnputs är ett fabriktillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit och natursand 0-0,5 mm som ballast. Pumpbart. Lätt och smidig att arbeta med.

### Användningsområde

Används till invändig puts på lättbetong eller som finputsbruk på andra mineraliska underlag.

### Typ av underlag

- Lättbetong
- Mineraliskt underlag

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska alltid underlaget förfuktas och fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

### Förbehandling

Underlaget ska förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke. Större hål och skador kan lagas lokalt med Base 138 i styv konsistens.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Vid mindre arbeten kan maskinvisp användas.

### Användning

Dra på med stålskånska eller spruta med lämplig putsspruta t ex Brukspump P 20 alt P 50 och sprutpistol med 10 - 12 mm munstycke. Bruket utjämnas med stålskånska till ett skikt om 4-5 mm och skuras med filbräda när påslaget börja torka.

På lättbetong armeras putsskiktet med glasfiberväv 324 för att motverka sprickbildning. I dessa fall appliceras Base 138 i två skikt, ett första skikt mot underlaget 4-5 som glasfibernetet

### Produktspecifikation

Materialåtgång	10 kg/5 mm/m <sup>2</sup>
Minsta skiktjocklek	Vid tunnputsning 2 mm
Maximal skiktjocklek	Vid putsning 5 mm i varje påslag
Vattenbehov	Ca 6 lit/25 kg
Bindemedel	Kalk och vitcement
Ballast	Krossad dolomit max 0,6 mm
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200859219	weberbase 138 tunnputs, 20 kg säck

arbetas in i så att hela nätet omsluts av bruk. Tidigast dagen efter appliceras ytterligare ett skikt på 2-4 mm som filtas till önskad struktur.

### Efterbehandling

Putsskiktet ska efterfuktas hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Observera

Putsnings får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.