



## weberbase designputs grå

- Pumpbart

### Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement, polymertillsats och välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

### Användningsområde

Används som putsbruk invändigt i våtrum. Samt i vissa fall utvändigt där mycket slät struktur önskas i fasadsystem EF.

### Underlag

Används som putsbruk i våtrum tillsammans med therm 397 glasfibernät samt som finputsbruk i fasadsystem EF.

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Mineraliskt underlag
- Puts
- Tegel

### Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.

### Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och damm-fritt. Tätskikt förbehandlas med set 610.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamgående blandare 7-10 min.

### Användning

Designputs grå dras på för hand. Designputs påföres som en tvåskiktsbehandling i våtrum utanpå tec folie tätskiktssystem. Innan design puts appliceras i våtrum ska set 610 appliceras 2-3 mm tjock på hela ytan. Armeringsnätet läggs i det första skiktet designputs appliceras vått i vått med set 610. Andra skiktet påföres normalt dagen efter. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt. I fasadsystem EF appliceras designputs som andra skikt där mycket slät yta efterfrågas, första skiktet med Therm 261 och Therm 397 glasfiberväv ska då ha en minsta tjocklek om 7 mm.

### Efterbehandling

Vid putsning med designputs grå fodras ingen eftervattnig.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	20 kg/10mm/m²
Vattenbehov	Ca 3,5 L / 20 kg säck
Utbyte	Ca 12 L / 20 kg säck
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 1 mm
Fiberförstärkt	Nej
Tryckhållfasthetsklass	CS III (tidigare bruksklass B)
Lufthalt	Ca 20%
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200875376	weberbase designputs grå, 20 kg säck
5200786971	weberbase designputs grå, 1000 kg storsäck

### Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.