

Murbruk Exakt

Högkvalitativt murbruk anpassat för murning av Isolerblock Exakt. Produkten har en lättflytande konsistens för enkel och snabb applicering. Används även till tunna liggfogar på till exempel natur- och betongsten med hög mått noggrannhet. Ingår som komponent i Mursystem Exakt och appliceras enkelt och smidigt med speciellt anpassad murlåda.

Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i långsamtgående blandare eller cirka 5 minuter i snabbgående blandare. Blandning sker enklast med visp. Använd 4,7–5,0 liter vatten per 25 kg. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten.

Användning:

Se till att bottenluckan på murlådan är stängd och att fogplåten är vänd åt rätt håll. Fyll murlådan med cirka 15 kg bruk, öppna luckan och dra den framåt i ett jämnt tempo så att det bildas två murbrukssträngar. Inget bruk ska rinna ut på sidorna. Vid behov läs mer om olika fogtyper i arbetsanvisningen för Mursystem Exakt. Om murlådan måste lyftas, över till exempel fönsteröppningar, stäng bottenluckan, flytta murlådan och fortsätt på andra sidan. När blocket har lagts på plats ska murfogen vara 2–4 mm.

Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	Sand 0–0,7 mm
Frostbeständighet	God
Bearbetningsbar	Ca 1 h
Börjar hårdna efter	Ca 2 h
Åtgång	12 kg/m ²

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck (art.nr 5530225).

Lagring

25 kg plastsäck används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Kan lagras utomhus upp till fyra månader utan att täckas.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA